

شرح

افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده Conplast RP264 یک افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده فاقد کلراید بوده که بر پایه لیکتوسولفات تولید می شود. این محصول به صورت محلولی قهوه ای رنگ بوده که به سرعت در آب پخش می شود. Conplast RP264 نرات ریز موجود در محلول بتن را پخش کرده و سبب می شود که آب موجود در محلول به نحو مرثیتری عمل کند.

همچنین، هیدراسیون لویه سیمان تاخیر می باید. به تحری که زمان گیرش بتن به تعریق افتاد، بدون اینکه اثر سویی بد گیرش و مقاومت نهایی بتن داشته باشد.

پشتیبانی فنی

شرکت FOSROC در محل پروژه ها خدمات مشاوره فنی ارائه می دهد. از جمله این خدمات می توان به مشاوره در طرح اختلاط، انتخاب افزودنی مناسب، انجام آزمایشات لرزیابی و تأمین تجهیزات توزین افزودنیها اشاره نمود.

میزان مصرف

میزان مصرف بینه Conplast RP264 برای برآورده نمودن مشخصات مورد نیاز در پروژه باید همواره از طریق مخلوطهای آزمایشی و با توجه به مصالح و شرایط موجود در کار بست آید. مصرف معمول این محصول در محدوده ۰/۲ تا ۰/۸ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم مواد سیمانی شامل GGBFS، PFA و میکروسیلیس می باشد.

بکارگیری میزانهای مصرف دیگر

بکارگیری میزان مصرف خارج از محدوده فوق الذکر برای برآورده نمودن شرایط خاص در محلول بتن امکان پذیر است در چنین مواردی با دقت ترکی این شرکت برای دریافت توصیه های لازم تماس حاصل فرمایید.

اثرات مصرف بیش از حد

مصرف بیش از حد Conplast RP264 تا دو برابر میزان معمول، باعث افزایش قابل توجه دیرگیری بتن در مقایسه با حالت مصرف معمول می کرد.

افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده

مصارف

- جهت افزایش میزان تاثیر آب مصرفی در محلول بتن.
- برای حفظ کارآیی بتن های آماده، حين تحریل در هوای گرم.
- جهت افزایش زمان کاربینیری بتن.
- به ویژه برای مخلوطهای بتنی که چسبندگی کم دارد مناسب می باشد.

مزایا

- کاهش میزان آب باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سین مختلف شده و باعث کاهش نفوذ پذیری بتن و در نتیجه افزایش دوام آن می کردد.
- دیرگیری کنترل شده، باعث افزایش زمان کاربینیری و گیرش بتن شده و در نتیجه اجراء آسانتر می سازد.
- کنترل گیرش، اجرای بتن با قالب لغزنه را بهبود بخشیده و از ایجاد اتصال سرد در بتن دیزیلهای جیم جلوگیری می نماید.

- مشکلات ناشی از تاخیر در جمل بتن را کاهش، کاربینیری بتن را حفظ و از انسداد بتن در پمپ جلوگیری می نماید.
- هوایی مناسب این محصول سبب افزایش چسبندگی در مخلوطهای بتنی می شود که دارای دانه بندی نامناسب ماسه بوده و یا ریز دانه کمی دارد. در نتیجه میزان آب انداختگی بتن و جدایی سنتگانه ها را به حداقل ممکن می رساند.

- دستیابی به مقاومت مورد نظر با مقدار کمتر سیمان یا کارآیی بیشتر بتن.
- این محصول فاقد کلراید بوده و در نتیجه برای استفاده در بتنهای مسلح و پیش تبیده مناسب می باشد.

مطابقت با استاندارهای

BSEN 934-2 Conplast RP264 با استاندارد ASTM C494 استاندارد BS 5075 (پخش اول) و استاندارد به عنوان افزودنی تیپ B و تیپ D مطابقت دارد.

Conplast RP264*

د- بکارگیری ترکیبی از مواد افزودنی در یک مخلوط بتن، ممکن است زمان گیرش را تغییر نهاد در چنین مواردی، زمان گیرش باید از طریق انجام آزمایشات تعیین شود.

سازگاری

کاربرد همان Conplast RP264 با ریگر مواد افزودنی تولیدی شرکت FOSROC در مخلوط بتن سازگاری دارد بدین منظور، کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط بتن اضافه گردند و نباید قبل از افزودن، با یکدیگر ترکیب شود. عملکرد بتی که بیش از یک ماده افزودنی در آن بکار رفته است Conplast RP264 باید با مخلوطهای آزمایشی بررسی گردد. برای استفاده با انواع سیمان پرتلند سیمان SRC و مواد جایگزین سیمان نظیر PFA و GGBFS متناسب باشد.

توزیع و ترکیب

مقدار صحیح این محصول باید توسط وسایل توزیع مناسب اندازه گیری شود. برای بدست آوردن بهترین نتایج ممکن باید ماده افزودنی به همراه آب به بتن اضافه گردد. جهت کسب اطلاع در خصوص وسایل توزیع مناسب و طریقه تنصیب آن، با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

بسطه بندی

Conplast RP264 در شکه های ۲۱۰ لیتری و ۲۵۰ کیلوگرمی و یا دبه های ۴۰ لیتری و ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد. همچنین برای مقابله ریاد سفارش، این محصول در تلکر قابل تحویل است.

طریقه نگهداری

زمان مصرف Conplast RP264 در صورت نگهداری در دمای بین ۲ تا ۵۰ درجه سانتیگراد، حداقل ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد. چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکور باشد، با دفتر فنی این شرکت جهت مشاوره لازم تعاس حاصل فرمایید.

دمای اتحمای: حدود (-۴) درجه سانتیگراد

چنانچه شرایط عمل آوری بتن رعایت شود، مقاومت نهایی تحت تاثیر این دیرگیری کاهش خواهد و معمولاً افزایش می یابد در حمورت استفاده از سیمان ضد سولفات یا مواد جایگزین سیمان Conplast، تاثیرات ناشی از مصرف بیش از حد RP264 تشدید می یابد.

خواص

نمایر	مالی قهقهه ای ریشه
جرم و وزن BSEN 934-2	۱۱۷ در دمای ۲۲±۲ درجه سانتیگراد
میزان کطراید BSEN 934-2	صفرا
میزان مواد فلایبی BSEN 934-2	محضلاً کمتر از مقدار ۲ گرم Na ₂ O در هر لیتر از این محصول

دستور العمل مصرف

دیرگیری

میزان دیرگیری و میزان کاهش آب ناشی از مصرف Conplast RP264 بسته به مقدار مصرف این محصول متغیر خواهد بود. علاوه بر کاربرد این ماده افزودنی، عوامل دیرگیری نیز بر حسب جزئیات طرح اختلاط بتن و شرایط کارگاه می توانند بر میزان دیرگیری بتن اثر بگذارند. عوامل مهم عبارتند از:

الف- بطور معمول، بتهای ساخته شده با مواد جایگزین سیمان و سیمان SRC در مقایسه با بتهای ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی، دیرگیرتر هستند (با میزان مصرف یکسان ماده افزودنی).

ب- در هوای گرم، میزان مصرف ماده افزودنی جهت ایجاد تغییر یکسان در زمان گیرش، در مقایسه با هوای سرد بیشتر خواهد بود.

ج- تغییرات در میزان سیمان مصرفی، منع تهیه و یا ترکیب شیعیانی آن، می تواند در میزان دیرگیری بتی تغییرات ایجاد نماید. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گزارنده بر میزان دیرگیری بتی، مقدار تری کلسیم الومینات موجود در سیمان می باشد؛ که مقدار کمتر آن باعث افزایش دیرگیری می شود.



constructive solutions

صفحه ۲ از ۳ - Conplast RP264

Conplast RP264*

کاربرد صحیح شیمی در صنعت ساختمان

شرکت فارس ایران (سهامی خاص) شاخه تولیدی شرکت Fosroc International انگلستان در ایران می باشد. شرکت Fosroc با داشتن بیش از ۷۰ سال تجربه از پیشتازان جهانی تولید مواد شیمیایی مورد مصرف در صنعت ساختمان بشمار می رود. محصولات تولیدی شرکت فارس ایران تحت مدیریت مستقیم شرکت Fosroc و با رعایت کلیه اصول آین نامه ای و استانداری های بین المللی تولید و کنترل کیفیت شده و امروزه بسیاری از این محصولات در پروژه های بزرگ کشورمان در حال مصرف می باشند. تولیدات این شرکت شامل موادر زیر می باشد:

- مواد افزودنی بتن
- مواد عمل آورنده بتن
- کروتها و مواد آنکوراژ
- سیستمهای ترمیم بتن
- کاهش شهابی صنعتی
- پوشش های محافظ سطوح بتونی و فلزی
- درز بندها
- آب بند کننده ها
- جسبها
- سیستمهای محافظتی و ترمیم الکتروشیمیایی (احیا بتن، حفاظت کاتدیک و کالوانیک)
- مقاوم سازی اینیه با F.R.P
- مصالح خاص ساختمانی

اقدامات پیشگیرانه

بهداشت و ایمنی

اگرچه Conplast RP264 در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد ولی از نوشیدن و یا تماس آن با پوست یا چشم باید خودداری نمود. لذا در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. جتازه این محصول با پوست تماس نمایند. با آب شستشو نمایید. در صورت تماس این محصول با چشم. سریعاً با مقدار قراون آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه فرمایید. در صورتی که فردی مبادرت به نوشیدن این ماده نمود. بلا خاصه وی را تحت مراقبت پزشکی قرار داده و از تحریک بیمار برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر. به برگه ایمنی این محصول مراجعه فرمایید.

آتشزایی

Conplast RP264 دارای پایه آبی بوده و غیر قابل اشتعال می باشد.

تمیز کاری و رفع ضایعات

ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جدب و به طرقهای مناسبی منتقل گردد. همچنین باقی مانده آن باید با مقادیر زیاد آب شسته شود. دفع مواد زائد باید مطابق با مقررات محلی و تحت دستور العملهای مستورین ذیرپط انجام گردد.

* این محصول از تولیدات شرکت Fosroc International Limited می باشد.



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۱۳۹، خیابان خالد اسلامیونی
(وزیری)، کوچه ۷۵، پارک ۱

www.fosroc.com

لذت مهی
محصولات شرکت Fosroc در مقابل کاربرد مواد معیوب و یا ناقص در نوآید تولید ضمانت شده و تحت ضوابط و شرایط استاندارد فروش این شرکت عرضه می گردد.

پست الکترونیک:
iran@fosroc.com

