

دستور العمل مصرف

آماده سازی سطوح

سطح زیر کار را از هر گونه گرد و غبار، مواد آلوده و ناسالم، پلاستر، روغن، رنگ، گریس رسوبات ناشی از خوردگی و جلبک یاک تمایید.

در مواردی که نیازی به لکه گیری سطح نیست ابتدا سطح کار را زبر و خشن نموده و هر گونه تخلخل سطحی ناشی از شیره بتن را با پتک سبک یا شن پاشی (grit-blasting) بر طرف کنید.

در تابعیه ترمیم، سطوح فولادی دارای خوردگی را آشکار نموده و تمامی پوسته های آویزان و رسوبات ناشی از خوردگی را از آن بزدایید. فولاد باید تا حد صیقلی شدن تمیز شود.

در این کار نسبت به سمت دیگر آرماتورها که دیده نمی شوند، توجه ویژه ای داشته باشید.

بدین منظور توصیه می گردد از روش شن پاشی استفاده تمایید.

آستر زنی آرماتور فولادی

یک دست کامل Nitoprime Zincrich[®] را روی تمام بخش هایی از آرماتورها که دیده می شوند، اعمال نموده و پیش از ادامه کار صبر کنید تا خشک شود.

در صورتی که نسبت به ایجاد یک پوشش سالم و پیوسته تردید دارید، اجرای پوشش مجدد ضروری است.

در این صورت پس از اجرای لایه دوم، قدری صبر تمایید تا این لایه نیز خشک گردد.

اجرای عامل چسبندگی

سطح زیر کار باید با استفاده از آب تمیز بطور کامل خیس شود. پیش از شروع کار هر گونه آب اضافی را از روی سطح کار خارج کنید.

مواد جمع شده و اضافی بر روی سطح کار خودداری کنید. Nitobond AR را روی سطح کار اعمال نمایید. از باقی ماندن

ملات ترمیمی یا لکه گیری را در شرایطی که آستر هنوز حالت چسبندگی دارد، اعمال نمایید.

چسب امولوسیونی اکریلیک، ویژه تعمیرات بتن

مصارف

این محصول، آستر (پرایمر) پیشنهادی برای سیستمهای ترمیمی سیمانی Renderoc محسوب می شود.

مزایا

- تک جزیی و قابل توزین بر حسب نیاز
- اجرای آسان با برس بعنوان آستر بر روی سطوح بتن
- قابلیت چسبندگی عالی به بتن، پلاستر، مصالح بنایی، سنگ کاری و تخته ساندویچی
- مناسب برای شرایط اقلیمی خاورمیانه
- قابلیت بکار گیری بعنوان غشاء عمل آوری جهت تعمیرات و لکه گیری
- مقرون بصرفه

انطباق با استانداردها

این محصول با مقاد استاندارد BS 6920 مربوط به کاربری همراه با آب آشامیدنی مطابقت دارد.

شرح

Nitobond AR یک امولوسیون اکریلیک اصلاح شده می باشد که به ویژه برای استفاده بعنوان ماده کمکی پیوندهای چسبندگی و نیز بعنوان عامل عمل آوری در سیستمهای ترمیم بتن طراحی شده است. این ماده در مقابل هیدرولیز مقاوم بوده و بتایر این می تواند برای استعمال خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

پشتیبانی فنی

شرکت Fosroc طیف وسیع و جامعی از محصولات ساختمانی با کارآیی و کیفیت بالا را در اختیار متخصصان قرار می دهد. بعلاوه، این شرکت خدمات پشتیبانی فنی خود را در سطح جهان و در کارگاههای محل ساخت به کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ارائه می نماید.

خواص

چسبندگی به بتن (BS 6319, Part 4) آزمایش چسبندگی برش مایل

5 نیوتن بر میلیمتر مرربع

20 نیوتن بر میلیمتر مرربع

نتایج نمونه با Nitobond AR

بیشتر از ۵۵٪

کارآیی عمل آوری

برآورد مواد مصرفی		طرح اختلاط
بسته بندی	قوطی های ۴ و ۲۰ لیتری	در زیر نمونه ای از یک طرح اختلاط جهت اجرای اندواد یا ملات ترمیمی لکه گیری آمده است:
پوشش دهی و خمیر حاصل از اختلاط		
بعنوان آستر یا پرایمر ۸ - ۶ متر مربع بر لیتر	Nitobond AR	۵۰ کیلوگرم سیمان پرتلند معمولی
بعنوان ماده عمل آورنده ۵ - ۴ متر مربع بر لیتر		۱۵۰ کیلوگرم ماسه با دانه بندی بین ۱۰۰ - ۰ میلیمتر
نگهداری		۵ لیتر Nitobond AR
تاریخ مصرف در صورت نگهداری درون بسته بندی اصلی، محیط خشک و دمای ۲۰ درجه سانتیگراد ۶ ماه است.		
اقدامات پیشگیرانه		
بهداشت و ایمنی و آتشزایی		
ملتهاي سيماني اصلاح شده با Nitobond AR حاوي پودر سيمان بوده و در اثر اختلاط با آب و يا به هنگام مرطوب شدن مواد قليابي آزاد كرده و مي توانند برای پوست مضر باشند. در هنگام مصرف از تنفس بخارات حاصل و يا تماس آن با پوست و چشم خودداری نمایيد. لذا در حین مصرف باید از لباس، دستکش، عینک ایمنی و ماسک تنفسی استفاده شود. استفاده از کرم های محافظ، حفاظت بیشتری از پوست بعمل می آورد. در صورت تماس اتفاقی پوست با Nitobond AR، پوست را با استفاده از يك کرم استاندارد رزین زدا تمیز نموده و سپس با آب و صابون شستشو دهید. از بكار بردن حلال خودداری كنيد. در صورت تماس اين محصول با چشم، سريعاً با مقدار فراوان آب شستشو نموده و به پزشك مراجعه فرمایيد. در صورتی که فردی مباررت به بلعیدن اين ماده نمود، بلاfaciale پروردگار را تحت مراقبت پزشكی قرار داده و از تحريك بيمار برای ايجاد حالت تهوع خودداری نمایيد. Nitobond AR غير قابل اشتعال است.		
* اين محصول از قوiliات شركت Fosroc International Ltd. است.		
† به بيرگه اطلاعات فني مربوطه مراجعه فرمایيد.		
عمل آوري		
ملات ترمیمی يا لکه گیری حاصل را عمل آوري كنيد تا از اتفاف سريع آب جلوگیری شود. در شرایط بسيار خشک استفاده از روشهای عمل آوري اضافی ضروری است. از ملات عمل آوري نشده در برابر يخ زدگی و باران محافظت بعمل آوريد.		
تميزكاری		
بلافاصله پس از پایان کار تمام ابزار و تجهیزات آغشته به اين محصول را با آب تمیز، پاک کنيد. مواد سخت شده را می توان با روشهای مکانیکی يا حلal ۱۰۲ Fosroc پاک نمود.		
حدوديتها		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ در دمای زير ۵ درجه سانتيگراد از اجرای ملات يا لایه اندواد Nitobond AR خودداری نمایيد. ▪ اين مصالح در حین اجرا نباید در معرض جريان آب جاري قرار گيرند. ▪ قرار گرفتن سطح پوشش داده شده با اين مصالح در معرض بارش شديد باران می تواند به فرسايش سطحي منجر شود. ▪ در صورت هر گونه ترديد در مورد شرایط دما، اجرا يا سطح زير کار با دفتر محلی Fosroc مشورت كنيد. 		
ذکر مه		
محصولات شركت Fosroc در مقابل كاربرد مواد معيب و يا نواقص در فرآيند توليد ضمانت شده و تحت ضوابط و شرایط استاندارد فروش اين شركت عرضه می گردد.		



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۱۳۹، خیابان خالد اسلامیوی
(وزراء)، کوچه ۵، پلاک ۹

www.fosroc.com

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۱۹۰۲۱ فکس: +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۲۱۶۶۳
پست الکترونیک: iran@fosroc.com

