

خواص

مقاومت اتصال (برشی)

آلمینیوم ساییده شده یا زیر شده با اسید:	۳۲ مگانیوتن بر متر مربع
فولاد ساییده شده یا زیر شده با اسید:	۲۰ مگانیوتن بر متر مربع
مقاومت برشی در اتصال پوششی	< ۷ مگانیوتن بر متر مربع

ضریب خطی انبساط طولی $\times 10^{-6}^{\circ}\text{C}$

مدول الاستیپیته	۲۰۰۰ مگانیوتن بر متر مربع
زمان کارپذیری در 40°C درجه سانتیگراد	۱ تا ۱/۵ ساعت
زمان گیرش ^(۱) در 40°C درجه سانتیگراد	۱۲ ساعت

توجه (۱): با ایجاد حرارت تا حدکثر 100°C درجه سانتیگراد در زمان گیرش می‌توان اتصالات قویتری را ایجاد نمود. در چنین شرایطی زمان گیرش می‌تواند تا 20 دقیقه کاهش یابد.

دستور العمل مصرف

آماده سازی سطوح

پیش از اجرای Nitofix تمامی سطوح زیر کار باید کاملاً تمیز و بدون عیب باشد. سطوح سیقایی باید با روش‌های مناسب ساییده با استفاده از اسید زیر شوند. به روش‌های زیر توجه نمایید:

روش آماده سازی	نوع سطح
مواد و ضایعات چسبیده روی سطح را پاکسازی نموده و سپس خشک نمایید	بتن، سیمان
فرنج و فلزات دیگر	فلزات
فولاد، استنلس استیل، مس، سطح را چربی زدنی نموده و سپس آنرا پساییده یا اسید شوینی نمایید.	سطح را چربی زدنی نموده و سپس آنرا پساییده
با اسید سولفوریک یا اسید نیتریک غلظیت به مدت ۵ دقیقه تمیز نمایید یا بساندگی آنرا پساییده	لاستیک
سطح را خشک نموده و سپس آنرا پساییده	چوب
سطح را چربی زدنی نموده و سپس آنرا پساییده	پلاستیک
سطح را با پارچه آغشته به تریکلور اتیلن تمیز نموده و سپس زیر نمایید	PVC

لکه‌های چربی و روغن باید با مواد چربی زدای مناسب تمیز شوند.

اختلاط

اجزا را با نسبت 1 به 1 در ظرف یکبار مصرف پلیتی یا مقوایی (از نوع موم تخرده) و با استفاده از یک کارکرک مخلوط کنید. برای عدم اتلاف مواد، فقط به میزان مصرف چسب تهیه نمایید.

چسب اپوکسی برای مصارف عمومی

مصارف

چسبی بسیار مقاوم است که جهت چسباندن مواد متداول ساختمانی در محلهای زیر استفاده می‌شود، اگرچه به این موارد محدود نمی‌گردد:

- بتن و فلزات
- شیشه
- اتصالات چوبی
- استحکام و تثیت لایه‌ها، ورقها و روکشها
- پلاستیک و سرامیک

مزایا

- قدرت چسبندگی بالا - بر اساس آزمایشات چسبندگی مشخص شده هنگام جدا نمودن سطوح، گسیختگی بر روی خود سطوح رخ می‌دهد (جاداشدگی روی خط چسب رخ نمی‌دهد)
- چندکاره - اغلب مواد متداول ساختمانی را می‌چسباند
- با دوام - مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی
- ضد آب - قابل مصرف در شرایط غوطه وری در آب یا در معرض جریان آب
- کاربرد آسان - نسبت اختلاط 1 به 1
- مقرون بصره - اختلاط آسان موجب شده است که میزان هدر روی مصالح به حداقل برسد

شرح

Nitofix چسبی چند کاره بوده که دارای ویسکوزیته متوسط است و بر پایه رزینهای اپوکسی فاقد حلال تولید می‌شود. این محصول دو جزئی بوده و با اختلاط دو جزء آن، چسبی پر قدرت، با مشخصات چسبندگی استثنایی و مقاوم در برابر روغن، آب و مواد شیمیایی حاصل می‌شود.

پشتیبانی فنی

شرکت Fosroc طیف وسیع و جامعی از محصولات ساختمانی با کارآیی و کیفیت بالا را در اختیار متخصصان قرار می‌دهد. بعلاوه، این شرکت خدمات پشتیبانی فنی خود را در سطح جهان و در کارگاههای محل ساخت به کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ارائه می‌نماید.

اجرای چسب

تاریخ مصرف Nitofix در صورت نگهداری در انبار خشک، در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد در بسته بندی سربسته استاندارد خود ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

اقدامات پیشگیرانه

بهداشت و ایمنی

توصیه می شود هنگام مصرف چسب Nitofix از دستکش و کرمهای محافظ (مانند Kerodex 71 و Rozalex 9) استفاده شود.

در صورت تماس این ماده با پوست، باید پیش از سخت شدن آن و با استفاده از کرمهای رزین زدا (مانند Kerocleanse 22 یا Rozalex 42) پوست را تمیز نموده و سپس با آب و صابون شستشو نمایید. از بکار بردن حلال خودداری کنید.

در صورت تماس این ماده با چشم، بلا فاصله چشم را با مقدار زیادی آب شستشو داده و قورا به پزشک مراجعه نمایید.

در صورتی که فردی مبادرت به خوردن این ماده نمود، بلا فاصله وی را تحت مراقبت پزشکی قرار داده و از تحریک بیمار برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید.

آتشزایی

Nitofix غیر قابل اشتعال است.

لایه ای نازک و یکنواخت از Nitofix را بر هر دو سطح مورد نظر اعمال نموده و آنها را روی هم بگذارید. ضخامت لایه چسب باید بین ۱۲۵ تا ۲۵۰ میکرون باشد.

در تنظیم سطوح باید دقیق کامل بعمل آید، چرا که پس از گیرش چسب، سطوح به سختی جدا خواهد شد.

سطح را باید به آرامی روی هم نگه داشت و باید بیش از حد فشار وارد نمود، چرا که در آن صورت چسبها از میان محل اتصال خارج خواهند شد.

قبل از گیرش چسب، باید چسبهای اضافی را با استفاده از یک کارد تیز جدا نمود. برای این کار از حلال استفاده نکنید، زیرا امکان دارد چسب را در خود حل کند.

تمیزکاری

کلیه ابزار و وسایل آغشته به Nitofix را بلا فاصله پس از استفاده، با Fosroc Solvent 102 شستشو دهید.

حدودیتها

چسب Nitofix در درجه حرارت‌های بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد عمل آوری گردیده و سخت می شود.

در درجه حرارت‌های پایین تر، سرعت گیرش به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

برآورد مواد مصرفی

بسته بندی

پکهای ۴۰ و ۳۰ کیلوگرمی

Nitofix

پوشش دهنی

تقریباً ۱/۶ متر مربع به ازای هر یک کیلوگرم

Nitofix

* این محصول از تولیدات شرکت Fosroc International Ltd. است.



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۱۳۹، خیابان خالد اسلامیوی
(وزراء)، کوچه ۵، پلاک ۹

www.fosroc.com

تذکر مهم
محصولات شرکت Fosroc در مقابل کاربرد مواد معیوب و یا ناقص در فرآیند تولید ضمانت شده و تحت ضوابط و شرایط استاندارد فروش این شرکت عرضه می گردند.

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۱۹۰۲۱
فکس: +۹۸ (۲۱) ۸۸۷۲۱۶۶۳

پست الکترونیک:
iran@fosroc.com

