

عرض درز بر حسب میلیمتر	عمق درز بد منطبق درز	حداکثر ۲ و حداقل ۵	حداکثر ۱۰ - ۱۵
۵	۶ - ۱۰		
۸ - ۱۰	۱۱ - ۲۰		
۱۰ - ۱۵	۲۵	حداکثر ۲۱ و حداقل ۱۰	
			خواص
نیمه شفاف: ۳	چرم و پودر		
سامان رنگها: ۱/۳۴			
نیمه شفاف، سفید، مشکی، بنی		رنگهای استاندارد	
برتری: طوسی و آلومنیومی			
(BS 6093)٪۴	ضریب خنثی سازی حرکت (MAF)		
۲۲ - ۱۵ بند از ۲ هفته	Shore A	میزان سختی بر اساس	
(در دمای ۲۲°C و ۵۰% RH)			(DIN 53505)
۲۰ - ۱۵ دقیقه		زمان خلتمک شدن سطح	
(در دمای ۲۲°C و ۵۰% RH)			
پارهی هر ۱ میلیمتر ۲۲ ساعت	مدت عمل آوری		
(در دمای ۲۲°C و ۵۰% RH)			
+۵ - ۰ گا	دهای اجرا (درجه سانتیگراد)		
+۱۲ +۴ گا	دهای سروسنس دهنی (درجه سانتیگراد)		

خواص

نیمه شفاف: ۱/۰۳	جرم ویژه
سایر رنگها: ۱/۲۹	
نیمه شفاف، سفید، مشکی، بنی	رنگهای استاندارد
برنزی، طوسی و آلومینیومی	
(BS 6093) ۷٪ - ۲۰٪	ضویب خنثی سازی حرکت (MAF)
۲۲ - ۱۵ پیدا لز ۴ هفت (در دمای ۲۲°C و RH ۵٪)	عینزان سختی بر اساس Shore A
۲۰ - ۱۵ بر قیته (در دمای ۲۲°C و RH ۵٪)	(DIN 53505)
پالان خشمک شدن سطح	مدت عمل آوری
پالانی هر ۱ میلیمتر ۲۲ ساعت (در دمای ۲۲°C و RH ۵٪)	دهای اجرا (درجه صالتیگاران)
+۵۰ +۵	۱۰ - ۲۰ - ۳۰ - ۴۰ - ۵۰

دسته‌های معرف

آهادیه سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سطوح درز باید تعیز و خشک باشد. هر گونه گرد و غبار و آلودگی را یا یک برس زبر، سنگ زنی یا ماسه پاشی (ادرشت دان) بر طرف نمایید. هرگاه دستیابی به شیرخ درزی صحیح و مناسب ضروری باشد، باید از نوار ^{*}Expancell استفاده شود. در صورت عدم استفاده، در محل درز از نوار مانع چسبیدگی (Nitoseal Debonding Tape^{*}) استفاده نمایید. این درزبند چهت چسبیدن به شیشه، کاشی، سرامیک، الومینیوم، بتون، مصالح بنایی، اپوکسی، پلی استر و چوب نیازی به پرایسر زنی ندارد. در صورتی که دو ساعت از زمان پرایسیر کاری گذشته باشد اما لوز مدی انعام نشود، می‌بایست مجدد پرایسیر اخراج کردد.

احماد تبرکاتی

اجرای Nitoseal 125 یا نست یا نقش باری مخصوص
برزیندی امکان پذیر است. اطمینان حاصل کنید در زندگانی
دورون درز چای گیرد تا سطح را کاملاً پوشاند.

مضا

بعنوان یک درزند و اختر، با خارجه، بر هزار دزد کاربرد دارد.

- دور قاب پنجره ها و درها
 - اجداد تیغه ها
 - آجر کاری و بلوک کاری
 - اجرای قطعات پیش ساخته
 - درزیندی پوشش پالٹهای س
 - اجرای سرامیک و سنگ

٦٣

- نک جزئی، آماده برای مصرف و کاربرد آسان
 - قابلیت مصرف در درزهای انبساط
 - برخورداری از طیف رنگهای متنوع
 - عدم نیاز به پرایمر جهت اکثر مواد و سطوح ساختمانی
 - تشکیل حالت انعطاف پذیر و الاستیک پس از گیرش
 - مقاومت خوب در برابر شرده کردن
 - خصوصیات عالی در برابر هوا زدگی
 - متاسب برای استفاده روی سطوح ساختمانی و بتنی
 - مقاومت شیمیایی خوب

١٣

Nitoseal 125 یک درزبند سیلیکون لاستیکی با مدلول چاین می باشد. این درزبند پس از اجرا و در معرض رطوبت موجود در هوای آزاد عمل آوری می شود. اجرای آن با کارتریج به آسانی انجام شده و با استفاده از ابزار مناسب، کار بسیار تغییر و با نتیجه پایان می پذیرد. این درزبند پس از عمل آوری، با خروسانات و تغیرات زیاد نمایم. جمع شدنگی و رطوبت هماهنگ است.

مکانی طراحی

طراحی درزها به گونه ای باشد که حرکات ناشی از جمع شدنگی و نوساختات دما از ۴۰ درصد تغییر مکان عرض درز تجاوز نکند. در صورت امکان بهتر است عمق درزبند بین ۱/۲ تا ۱/۶ از عرض درز درز باشد. هیچ گاه تایید عمق درزبند از عرض درز تجاوز نماید.

Nitoseal 125*

اقدامات پیشگیرانه

پهداشت و اینمنی

از تماش این ماده با پوست و چشم خودداری شایسته استفاده از دستکش‌های محافظت‌შوندی است.

از بلعیدن این ماده خودداری کنید. اگر به طور اتفاقی پوست با Nitoseal 125 تماس پیدا کرد، فوراً آن تاحیه را با کرم دزین Kerocleanse standard grade skin cleanser بر مانند Rozaklens Industrial skin cleanser پاک نموده و سپس با آب و سابون شستشو دهید. از حلال استفاده نکنید. در صورت تماس با چشم، بالاگسله با مقدار زیادی آب تمیز شستشو دهید. در صورت بلع از تحریک فرد برای ایجاد حالت تهوع خودداری کرده و فوراً به پزشک مراجعه کنید.



اشتعال

Nitoseal 125 بر احتی اشتعال نمی‌شود. حلال ۱۰۲ قوسروک اشتعال را بروزه و نقطه اشتعال آن 22°C است. از قرار دادن این مواد در معرض آتش و یا سایر متابع احتراق و تیز استعمال دخانیات خودداری کنید. در صورت اشتعال، با فوم یا دی اکسید کربن خاموش نمایید. برای خاموش کردن از آب استفاده نکنید. *

این محصول از تولیدات شرکت Fosroc International Ltd. است. به برگه اطلاعات فنی مربوطه مراجعه فرمایید.



شرکت فارس ایران

تهران ۱۵۳۹، خیابان خله اسلامیونی
(وزرا) کوچه ۱۰، پلاک ۹

www.fosroc.com

FOSROC در مالیل کاربرد مول معموب و با نوافع در فرآیند تولید خدمات نماید و تحت شرایط و
شرایط استاندارد فروش این محصول عرضه می‌گردد.

ذکر مهم

هر گونه پرداخت سطوح درز باید با استفاده از ابزاری فرم دهنده که درون محلول پاک کننده غرقاب شده اند، به سرعت انجام گیرد. در صورت نیاز می‌توان با نوار پوششی از لیههای درز محافظت نمود. اگر این کار انجام گردیده، اطمینان حاصل نمایید بالاگسله پس از پرداخت درز، نوار کننده شود.

Nitoseal 125 عمل آوری نشده با یک تکه پارچه که در حلال ۱۰۲ قوسروک خیساده شده پاک می‌شود. اما درزیند عمل آوری شده فقط به روش مکاتیکی قابل برطرف شدن است.

برآورد مواد مصرفی

بسته بندی

Nitoseal 125 بصورت کارتوجهای ۲۱۰ میلی لیتری بسته بندی شده و در هر کارتون ۲۴ عدد از این ساختها قرار دارد.

راهنمای تعداد درز بندها (کارتوج)

$$N = (W \times D \times L) / 310$$

N : تعداد کارتوج مورد نیاز

W : عرض درز (بر حسب میلیمتر)

D : عمق درزی (بر حسب میلیمتر)

L : طول درز (بر حسب متر)

مقادیر بیشتری باید برای اتصالات و ضایعات در نظر گرفته شود.

حدود دیتیها

نوع نیمه شفاف Nitoseal 125 بدليل برخورداری از محتويات فارج کش در تماس با آب آشامیدنی و آکواریومها مناسب نیست. اما سایر رنگهای Nitoseal 125 حاوی لارج کش نمی‌باشد.

انبار کردن

در صورت نگهداری درون بسته بندی اصلی و محیط خشک با دمای کمتر از 25°C درجه سانتیگراد حداقل ۹ ماه است. از قرار دادن این درزیند در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کنید.

همه

محصولات فرداک FOSROC در مالیل کاربرد مول معموب و با نوافع در فرآیند تولید خدمات نماید و تحت شرایط و
شرایط استاندارد فروش این محصول عرضه می‌گردد.

همه اکثر ویژگی:
iran@fosroc.com

